




2014000442Z



(2014)国认监认字(054)号



检测
CNAS L0896

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: TW151772-1W1
Report Number

产品名称 MC-EP-1 锌烯重防腐涂料
Name of Product

中海油常州涂料化工研究院有限公司/
江苏道森新材料有限公司/常州第六元
委托单位 素材料科技股份有限公司
Entrusting Corporation

检验类别 委托检验
Test Category

国家涂料质量监督检验中心
National Quality Supervision Testing Center for Paint



扫描全能王 创建

国家涂料质量监督检验中心

National Quality Supervision Testing Center for Paint

检验报告

Test Report

报告编号: TW151772-1W1
Report Number

第 1 页 共 2 页
Page 1 of 2

产品名称 Name of Product	MC-EP-1 锌烯重防腐涂料	样品编号 Number of Sample	TW151772-1
		商 标 Trademark	/
生产单位 Manufacturer	中海油常州环保涂料有限公司	委托日期 Entrusting Date	2015年04月17日
		到样日期 Samples Arriving Date	2015年04月17日
样品概况 Sample Description	委托单位送样: A组分为灰色均匀流体, 约25kg; B组分为黄色透明液体, 约2kg; 稀释剂为无色透明液体, 约10kg。		
检验依据 Test Basis	HG/T 3668-2009 富锌底漆(II型1类)		
检验日期 Test Date	2015年04月27日~2015年05月08日		
检验结论 Conclusion	送检样品所检项目符合HG/T 3668-2009 富锌底漆(II型1类)的技术要求。		
备注 Remarks	组分配比: A组分:B组分=10:1。		



签 发 日期: 2015年06月19日
Date of Signature and Issue



批准
Approver

审核
Checker

主检
Tester



扫描全能王 创建

检验结果汇总:

Test Results

报告编号: TW151772-1W1

Report Number

第 2 页 共 2 页

Page 2 of 2

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	本项结论 Item's Conclusion	备注 Remarks
1	在容器中状态 (A组分)	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	合格	
	在容器中状态 (B组分)	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	合格	
2	不挥发分, %	≥ 70	86	合格	
3	密度, g/ml	商定	2.286	/	
4	适用期, h	≥ 5	> 5	合格	
5	施工性	施工无障碍	施工无障碍	合格	
6	涂膜外观	涂膜外观正常	涂膜外观正常	合格	
7	干燥时间(表干), h	≤ 1	1已干	合格	
	干燥时间(实干), h	≤ 24	24已干	合格	
8	耐冲击性, cm	50	50	合格	
9	附着力, MPa	≥ 6	18(15.1~21.1), 100%B	合格	
	表格以下空白 Blank Below				



扫描全能王 创建